



Wédé-indever ZK

ZK Producten

Wédé-indever ZK

Omschrijving

Lijmprimer ten behoeve van het aanbrengen van zelfklevende Wédéflex dakbanen zonder het gebruik van open vuur.

Kleur : zwart

Textuur : vloeistof

Verpakking : blikken van 5 liter

Toepassing

Zelfklevende dakbanen worden toegepast in die situaties waarbij gevaar voor een brandgevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan wanneer volgens de brandmethode zou worden gewerkt. Bijvoorbeeld bij dakdetails komt het voor dat tussen de samenstellende onderdelen kieren en naden aanwezig zijn. Dergelijke kieren kunnen tot brandgevaarlijke situaties leiden omdat de daarachter liggende materialen en/of isolaties brandbaar zijn.

Ook in het kader van NEN 6050 wordt bijvoorbeeld verplicht gesteld bij vrije dakranden de eerste randstroken aan te brengen zonder het gebruik van open vuur. In die gevallen is de toepassing van zelfklevende Wédéflex dakbanen de ideale oplossing.

Teneinde een goede, duurzame hechting te verkrijgen van de zelfklevende dakbaan is een goede voorbereiding een noodzaak. Tevens dient de verkleving tot stand te komen onder alle in Nederland gebruikelijke klimatologische omstandigheden. Daartoe is deze speciale lijmprimer ontwikkeld. De werking van de hechting aan de aanwezige kleeflaag van de dakbaan berust op het aangaan van een bindingsreactie met Wédé-indever ZK. Het bereiken van de eindsterkte van de verbinding vraagt een bepaalde tijd. De omgevingstemperatuur beïnvloedt deze tijd. Algemeen kan worden gesteld dat de eindsterkte wordt bereikt na 24 uur. Vanwege de samenstelling van Wédé-indever ZK zal wel een goede aanvangshechting ontstaan, waardoor het zelfklevend aanbrengen van de dakbedekking snel en prettig werkt.

Verwerkingsmethode:

Wédé-indever ZK wordt aangebracht op de ondergrond met een vachtroller of kwast met een gemiddeld verbruik van ca. 800 gr/m². Bij sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn de primerlaag nogmaals aan te brengen. Droogtijd van de primer is ca. 10-15 min. Indien de zelfklevende Wédéflex dakbaan pas uren (4-6) na het aanbrengen van de lijmprimer wordt aangebracht, moet de hechtingsreactie gecontroleerd worden. Het kan dan noodzakelijk zijn de primer opnieuw aan te brengen. Op de met Wédé-indever ZK voorgesmeerde ondergrond wordt de Wédéflex dakbaan volledig gekleefd aangebracht. Overlappen kunnen door middel van de föhnstechniek worden uitgevoerd.

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO attest-product-certificaat K7050. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédé-indever ZK, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid. Door middel van de Wédéscan-systeematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend en inspectief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

